

# Easaqua™ WAT



## 产品概述

⇒ Easaqua™ WAT 是水性脂肪族多异氰酸酯交联剂 (HDI 均聚物)。

## 建议用途

- ⇒ 用于水性鞋胶的交联剂。
- ⇒ 汽车和家具工业三维膜水性聚氨酯胶粘剂的固化剂。
- ⇒ 达到 EN 204 标准 D4 级水性胶粘剂的交联剂。

## 产品规格

色度	≤ 60 HAZEN (Apha)
粘度 (25° C)	2500 至 5500 mPa. s
NCO 含量 (供应态)	17.5 至 20.5 %
固含量	> 98 %
HDI 游离单体*	< 0.2 %

\*对生产最终产品的原料的测试  
检测方法备索

## 物理性能

外观	清澈透明液体
密度 (25°C)	1160 kg/m <sup>3</sup> (约)
闪点 (闭杯)	>150°C
当量 (供应态)	220 g (约)
与水混合	参见安全指导

## 溶解性

可溶于酯类、酮类、和芳烃类溶剂。本产品与含羟基官能团的溶剂会反应，如醇类、二醇醚类和水 (使用不当时)。建议使用“氨基级”溶剂 (水含量在 300ppm 以下) 稀释。

# Easaqua™ WAT

## 应用

- ⇒ 在水性配方中(胶粘剂、皮革涂饰底漆和面漆, …), **Easaqua™ WAT** 通常作为交联剂使用, 本品能提高耐化学性, 耐热性及一些特殊性能(如耐磨性、附着力、…). 通常可将本产品直接或用溶剂稀释后, 在使用前加入水性配方中。

## 包装和运输

**包装** (详情请联系我们的销售人员)

- ⇒ 每托盘净重 900 kg (净重 225kg 4 桶)
- ⇒ 其他包装: 可按要求提供

## 运输

- ⇒ 不受管制, 详情请参阅安全数据说明书。

## 存储条件及保质期

- ⇒ **Easaqua™ WAT 对潮气敏感**, 应室温储存在原包装或干燥氮气保护的容器罐中。
- ⇒ 在 25°C、原密闭包装中存储, 本产品的保质期为六个月。

## 易燃性和安全指导

- ⇒ 使用前请参阅产品安全数据说明书。

## 敬告使用者

本文中的信息是基于我们当前的知识, 我们诚意提供。这只是一种指导性意见, 不能通过使用我们的产品, 损害或侵犯第三方。柏斯托保证其产品符合其销售规格。这里的信息不能替代必要的试验, 以确保本产品适合于给定的用途。

使用者有责任确保符合当地的法规并获取必要的证明和授权。

使用者应确认他们使用了当前文件的最新版本, 柏斯托有权补充任何附加信息。

EASAQUA™ 是柏斯托注册商标。