

Easaqua™ WT 2102



产品概述

⇒ Easaqua™ WT 2102 是水性脂肪族多异氰酸酯交联剂 (HDI 均聚物), 不含任何溶剂。

建议用途

- ⇒ 金属、塑料、木器, 地坪等高性能水性聚氨酯涂料固化剂。
- ⇒ 低 VOC 涂料和面漆交联剂。

产品规格

色度	≤ 40 HAZEN (Apha)
粘度 (25° C)	3000 至 5600 mPa. s
NCO 含量 (供应态)	17.5 至 20.5 %
固含量	> 98 %
HDI 游离单体*	< 0.2 %

*对生产最终产品的原料的测试
检测方法备索

物理性能

外观	清澈透明液体
密度 (25°C)	1160 kg/m ³ (约)
闪点 (闭杯)	>150°C
当量 (供应态)	220 g (约)
与水混合	参见安全指导

溶解性

可溶于酯类、酮类、醚酯和芳烃类溶剂。本产品与含羟基官能团的溶剂会反应, 如醇类、二醇醚类和水 (使用不当时)。建议使用“氨基酯级”溶剂 (水含量在 300ppm 以下) 稀释。

Easaqua™ WT 2102

应用

- ⇒ **Easaqua™ WT 2102** 通常作为含羟基水性聚合物的交联剂，特别适用于聚氨酯分散体 (PUDs)、聚丙烯酸、聚酯或以不同物理形式 (溶液、乳液或分散体) 存在的氨基-丙烯酸杂化物树脂体系水性双组份聚氨酯涂料。
- ⇒ 它也用作金属、塑料和木器水性涂料的交联剂。本品为低气味、高干膜厚涂料而特别设计，对金属的直接附着十分优异。

包装和运输

包装 (详情请联系我们的销售人员)

- ⇒ 每托盘净重 900 kg (净重 225kg 4 桶)
- ⇒ 其他包装: 可按要求提供

运输

- ⇒ 不受管制, 详情请参阅安全数据说明书。

存储条件及保质期

- ⇒ **Easaqua™ WT 2102 对潮气敏感**, 应室温储存在原包装或干燥氮气保护的容器罐中。
- ⇒ 在 25°C、原密闭包装中存储, 本产品的保质期为六个月。

易燃性和安全指导

- ⇒ 使用前请参阅产品安全数据说明书。

敬告使用者

本文中的信息是基于我们当前的知识, 我们诚意提供。这只是一种指导性意见, 不能通过使用我们的产品, 损害或侵犯第三方。柏斯托保证其产品符合其销售规格。这里的信息不能替代必要的试验, 以确保本产品适合于给定的用途。

使用者有责任确保符合当地的法规以并获取必要的证明和授权。

使用者应确认他们使用了当前文件的最新版本, 柏斯托有权补充任何附加信息。

EASAQUA™ 是柏斯托注册商标。